

シノムラ化学工業株式会社

本 社 静岡県袋井市国本291番地
静岡工場 T E L 0538-42-7161 (代)
F A X 0538-42-7164

東京営業所 東京都中央区銀座5丁目12番8号
T E L 03-5550-3210 (代)
F A X 03-5550-2127

剥 離 紙

SS-110FOXクリーム

構 成

シリコン(軽剥離)/ポリエチレン/黄色上質紙110g/m²

特 徴

このSS-110FOXクリームは、軽剥離タイプの片面剥離紙です。

特 性 値

項目	単位	特性値	試験方法
厚 さ	mm	0.138	JIS-P-8118
重 量	g/m ²	127.0	JIS-P-8124
引張強さ	N/15mm	MD 149.1	JIS-P-8113
		CD 120.7	
伸 び	%	MD 4.3	JIS-P-8113
		CD 6.8	
引裂強さ	mN	MD 893	JIS-P-8116
		CD 903	
剥離力	N/50mm	0.12	※(1)
残留接着率	%	82.0	※(2)

温度23±2℃、湿度65±5%RH

- ※(1) 粘着剤 : オリハインBPS5127 (アクリル系)
剥離速度 : 0.3m/min、180° ビール
- ※(2) 標準テープ : 日東No.31Bポリエスチルテープ 20mm
標準板 : SUS板

注 意 事 項

これらのデータは代表値であり規格値では有りません。
ご使用に際しては、必ず貴社でテストを行い、使用目的に適合するかどうかご確認下さい。
静電気発生及び外気暴露により、剥離力が重くなるため注意が必要です。