

# シノムラ化学工業株式会社

本 社 静岡県袋井市国本291番地  
静岡工場 T E L 0538-42-7161 (代)  
F A X 0538-42-7164

東京営業所 東京都中央区銀座5丁目12番8号  
T E L 03-5550-3210 (代)  
F A X 03-5550-2127

## 剥 離 紙

# SS-73A

### 構 成

シリコン/ポリエチレン/未晒伸張紙73g/m<sup>2</sup>

### 特 徴

このSS-73Aは、軽～中剥離タイプの片面剥離紙です。

### 特 性 値

項 目	単 位	特 性 値	試 験 方 法
厚 さ	mm	0.115	JIS-P-8118
重 量	g/m <sup>2</sup>	89.0	JIS-P-8124
引張強さ	N/15mm	MD 91.2	JIS-P-8113
		CD 44.1	
伸 び	%	MD 8.3	JIS-P-8113
		CD 8.2	
引裂強さ	mN	MD 795	JIS-P-8116
		CD 1236	
剥離力	N/50mm	0.30	※(1)
残留接着率	%	92.0	※(2)

温度23±2℃、湿度65±5%RH

- ※(1) 粘着剤 : オリハインBPS5127 (アクリル系)  
剥離速度 : 0.3m/min、180°ピール
- ※(2) 標準テープ : 日東No.31Bポリエステルテープ 20mm  
標準板 : SUS板

### 注 意 事 項

これらのデータは代表値であり規格値では有りません。  
ご使用に際しては、必ず貴社でテストを行い、使用目的に適合するかどうかご確認下さい。  
静電気発生及び外気暴露により、剥離力が重くなるため注意が必要です。