

シノムラ化学工業株式会社

本 社 静岡県袋井市国本291番地
静岡工場 TEL 0538-42-7161 (代)
FAX 0538-42-7164

東京営業所 東京都中央区銀座5丁目12番8号
TEL 03-5550-3210 (代)
FAX 03-5550-2127

剥離紙

SSW-53FO(DC)

構 成

シリコン(軽面)／ポリエチレン(セミラー)／白上質紙53g/m²／ポリエチレン(セミラー)／シリコン(重面)

特 徴

このSSW-53FO(DC)は、デファレンシャルタイプの両面剥離紙です。

特 性 値

項目	単位	特性値	試験方法
厚 さ	mm	0.098	JIS-P-8118
重 量	g/m ²	95.0	JIS-P-8124
引張強さ	N/15mm	MD 108.9	JIS-P-8113
		CD 83.7	
伸 び	%	MD 4.4	JIS-P-8113
		CD 8.5	
引裂強さ	mN	MD 403	JIS-P-8116
		CD 392	
剥離力	N/50mm	F 0.30	※(1)
		B 0.45	
残留接着率	%	F 95.0	※(2)
		B 95.0	

温度23±2℃、湿度65±5%RH

- ※(1) 粘着剤 : オリバンBPS5127 (アクリル系)
剥離速度 : 0.3m/min、180° ビール
- ※(2) 標準テープ : 日東No.31Bポリエステルテープ 20mm
標準板 : ステンレス板

注意事項

これらのデータは代表値であり規格値では有りません。
ご使用に際しては、必ず貴社でテストを行い、使用目的に適合するかどうかご確認下さい。
静電気発生及び外気暴露により、剥離力が重くなるため注意が必要です。